



Wszelkie prawa do materiałów na tej stronie są zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie ich bez zezwolenia SANHA Polska Sp. z o.o. jest wzbronione.



Head tread 49–51 HRC
Nitrogen hardening:
Heat Tr. case depth ~0,2mm
Heat Tr. case hardness 900–1100HV

Obrabiać cieplnie 49–51 HRC
Azotować:
grubość warstwy ~0,2
Twardość 900–1100HV

Wymiary bez tolerancji wg PN-EN 22768 śr. — — —		Data	Nazwisko	Podpis	Rodzaj materiału: Qro 90 Supreme
	Oryginał	--	---		
	Kreślił	24.10.11	Kozłowski		
	Zg z normą				Wymiar materiału: ø 30x132
	Sprawdzał		Łukawski		
Zmiany:	Z-wymiar	Nazwa:			<div>SANHA®</div> <div>SANHA Polska Sp. z o.o.</div> <div>ul. Poznańska 49</div> <div>59-220 Legnica</div> <div>Poland</div>
*a—	-- --	Stempel A			
*b—	Skala: 1:1 Arkusz: A4	Nr art.: 1802702234H SA			
*c—		Masa netto: ~ g			
*d—	wydanie: 01	Nr rys.: 180270_22-34H(SA1)			